



Hurtigtørkende klarlakk

Produktkategori: **C 4**

Bruksområder

Hurtigtørkende universalklarlakk for påføringer som spenner fra små reparasjoner (blend in-reparasjoner, spot repair) opptil en hel side.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 58 % ± 2	Densitet 0.900 – 1.100 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C opp til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

Bland godt og sil før påføring.

Merk: Du kan bruke enten R 2100 eller R 2300 tynner avhengig av temperatur og panelstørrelse.

Overflate / Forbehandling / Rengjøring

RAPIDCLEAR C 2570E eSense er beregnet for bruk på ONYX HD.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2017





	RAPIDCLEAR C 2570E eSense 300% av vol. H 2550E eSense 100% av vol. SPEEDFLASH S A 2120E eSense 100% av vol.
	Tørking ved 20°C RAPIDCLEAR C 2570E eSense 300% av vol. H 2550E eSense 100% av vol. AIRFLASH A 2140E eSense 100% av vol.
	Viskositet ved 20°C: ISO 4 cup: 40 til 55 sekunder DIN 4 cup: 18 til 21 sekunder
	Brukstid: 45 minutter 20°C
	Konvensjonell pistol 1.3 – 1.4 mm 2.0 – 2.5 bar HVLP-pistol 1.3 – 1.5 mm 0.7 bar ved dysa
	Antall strøk: 1½ ingen avdunsting mellom strøkene 2 ca. 3 min avdunsting mellom strøkene Sjiktkykkelse: 40 – 60 µm
	Tørking ved 20°C 2 – 3 timer med AIRFLASH A 2140E eSense Tørking ved 40°C 30 – 45 min ved objekttemperatur* Tørking ved 60°C 10 – 15 min ved objekttemperatur* * Tørketider kan påvirkes av valg av herder, tynner og påføring. SPEEDFLASH S A 2120E eSense kan redusere tørketiden.
	(kortbølge) 10 min

Etterbehandling

Etterbehandles etter spesifiserte tørketider og avkjøling.

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIIB(d)(420)419: EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i klar til bruk-form er maks. 420 gram VOC pr. liter. VOC-innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktet er beregnet for profesjonelt bruk

For bruk av produktet bes du følge gjeldene sikkerhetsanbefalinger og bruke personlig verneutstyr.