

Tilsetning for hurtigere tørking

Bruksområde

Tilsetning for hurtigere tørking av R-M 2-komponent standard VOC-klarlakker og R-M 2-komponent standard klarlakker på vertikale underlag.

Tilleggsinformasjon

Tilsetningen kan også brukes til å redusere tørketidene til PERFECTFILLER. SPEEDFLASH øker den kjemiske reaksjonen i produktene der den brukes, og medfører kortere ventetid før sliping, polering eller demontering begynner. SPEEDFLASH er spesielt egnet for småreparasjoner.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold < 0,5 %	Densitet 0,830 – 0,930 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

Mengden av SPEEDFLASH som tilsettes svarer til mengden av tynner som er angitt i standard blandingsforhold.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Som spesifisert i teknisk informasjon for produkter der SPEEDFLASH brukes.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

SPEEDFLASH



	R-M standard VOC klarlakk 300 volum% H 420 100 volum% SPEEDFLASH 100 volum% Røres godt og siles før påføring.	R-M standard VOC klarlakk 100 volum% H 9000 25 volum% SPEEDFLASH 25 volum% Røres godt og siles før påføring.																					
	PERFECTFILLER 100 volum% D 70 / D 80 25 volum% SPEEDFLASH 25 volum% Røres godt og siles før påføring.																						
Bruk av SPEEDFLASH vil redusere brukstiden til produktene.																							
	Som spesifisert i teknisk informasjon for produkter der SPEEDFLASH brukes.																						
	Som spesifisert i teknisk informasjon for produkter der SPEEDFLASH brukes.																						
	<table> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50°C:</td> <td style="text-align: right;">60°C:</td> </tr> <tr> <td>CHRONOLUX CP</td> <td style="text-align: right;">15 m</td> <td style="text-align: right;">10 m</td> </tr> <tr> <td>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</td> <td style="text-align: right;">30 m</td> <td style="text-align: right;">25 m</td> </tr> <tr> <td>CHRONOTOP</td> <td style="text-align: right;">10 m</td> <td style="text-align: right;">/</td> </tr> <tr> <td>CRYSTALTOP HS / STARTOP HS</td> <td style="text-align: right;">15 m</td> <td style="text-align: right;">10 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">20°C:</td> <td style="text-align: right;">60°C:</td> </tr> <tr> <td>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</td> <td style="text-align: right;">2 t</td> <td style="text-align: right;">15 m</td> </tr> </table>			50°C:	60°C:	CHRONOLUX CP	15 m	10 m	CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP	30 m	25 m	CHRONOTOP	10 m	/	CRYSTALTOP HS / STARTOP HS	15 m	10 m		20°C:	60°C:	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK	2 t	15 m
	50°C:	60°C:																					
CHRONOLUX CP	15 m	10 m																					
CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP	30 m	25 m																					
CHRONOTOP	10 m	/																					
CRYSTALTOP HS / STARTOP HS	15 m	10 m																					
	20°C:	60°C:																					
PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK	2 t	15 m																					

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.