



Tilsetning for akselerert tørking

Produktkategori: **C 5**

Bruksområder

Tilsetning for akselerert tørking av R-M RAPIDCLEAR C 2570E eSense på vertikale flater.

Tilleggsinformasjon

SPEEDFLASH S A 2120E eSense øker den kjemiske reaksjonen til produktene som den brukes i, og korter dermed ned ventetiden før sliping, polering eller samling kan påbegynnes. SPEEDFLASH S A 2120E eSense er spesielt egnet for verksteder som, for å spare energi, tørker påført klarlakk ved paneltemperaturer under 60°C. SPEEDFLASH S A 2120E eSense er spesielt egnet for små reparasjoner.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold ~ 1.0 %	Densitet 0.820– 0.920 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

Mengden av SPEEDFLASH S A 2120E eSense som tilsettes tilsvarer mengden av tynner som er angitt i standard blandingsforhold.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Se teknisk datablad for produktet SPEEDFLASH S A 2120E eSense brukes i.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2017



	<p>RAPIDCLEAR C 2570E eSense H 2550E eSense SPEEDFLASH S A 2120E eSense Bland godt og sil før påføring.</p>	<p>300 vol%. 100 vol%. 100 vol%.</p>						
<p>Bruk av SPEEDFLASH S A 2120E eSense reduserer brukstiden betraktelig for produktet det brukes i.</p>								
	<p>Som spesifisert i teknisk informasjon for produktet SPEEDFLASH S A 2120E eSense brukes i.</p>							
	<p>Som spesifisert i teknisk informasjon for produktet SPEEDFLASH S A 2120E eSense brukes i.</p>							
	<p>RAPIDCLEAR C 2570E eSense</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>20°C</th> <th>40°C</th> <th>60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 – 4 t</td> <td>30 min</td> <td>10 – 15 min</td> </tr> </tbody> </table>	20°C	40°C	60°C	3 – 4 t	30 min	10 – 15 min
20°C	40°C	60°C						
3 – 4 t	30 min	10 – 15 min						

Etterbehandling

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktet er egnet for profesjonelt bruk.

Etterkom dagens sikkerhetsinstruksjoner og bruk personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet.