



Ripebestandig klarlakk

Produktkategori: **C 4**

Bruksområde

Løsemiddelreduert klarlakk for reparasjon av kjøretøy med ultra ripebestandig originallakk.

Tilleggsinformasjon

SUPREMETOP CP klarlakk sikrer en finish av meget god kvalitet. Produktet er ripebestandig takket være sine gode utflyttingsegenskaper. SUPREMETOP CP har gode poleringsegenskaper.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 62 % ± 2	Densitet 0,960 – 1,060 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

For kombibokser tas hensyn til den ekstra oppvarmingstiden for å nå rett temperatur.

Merk: Bruk langsom tynner SC 880 / GV 500 tynner for høyere temperaturer eller ved reparasjon av store overflater.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring







SUPREMETOP CP ble designet for bruk på ONYX HD- og DIAMONT-baselakker (legg til 3% av H 9000 til DIAMONT baselakker).

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



SUPREMETOP CP

	SUPREMETOP CP H 802 SC 850	100 g 37 g 29 g	
	Viskositet ved 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	40 til 50 s 18 til 20 s	
	Brukstid: 1 t ved 20°C		
	HVLP-pistol Konvensjonell pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 – 2,5 bar
	Strøk: Sjiktykkelse:	2 40 – 60 µm 3 – 5 minutter mellom strøkene	
	Tørking ved 60°C:	40 m	
	(kortbølge)	10 m	

Etterbehandling

Finish etter spesifiserte tørketider og avkjøling

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l. VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.