

Lakkering av plastdeler

UNO HD CP-blandingsforhold

A 1.6.3

Prosessbeskrivelse

Overflaten som skal lakeres forbehandles iht de aktuelle anbefalingene i "PREP'ART" A 1.1 – A 1.6. Følg også instruksjonene i produktenes tekniske datablad.

Overflater

- 1) og 2) for høyglans-, glansreduerte og teksurerte lakkeringer påført på stiv plast
- 3) høyglanslakkering for PU-skum

Du vil også finne blandeformler for plast på Color Explorer Online og SHOP MASTER. Disse blandeformlene inneholder produktene (SPECIAL MAT 09 og/eller FLEX og/eller MT 900) som er nødvendige for på en sikker måte å reproducere glansnivået eller teksturen av den opprinnelige lakkeringen.

Du kan enkelt identifisere disse formlene ved hjelp av følgende piktoagrammer:





 Blandeformel for høyglanslakkering

 Blandeformel for glansreduert eller semi-glanslakkering

 Blandeformel for teksturert lakkering



1. Stiv plast

2. Glansreduert og/eller teksturert lakkering for stiv plast

	Høyglans 	UNO HD CP H 420 SC 850	100 volum% 25 volum% 25 volum%	avhengig av farge 28 g 23 g
	Glansreduert og/eller teksturert  eller 	UNO HD CP H 420 SC 850	100 volum% 25 volum% 25 volum%	avhengig av farge 28 g 23 g

Merk: Det er også mulig å redusere glansen på eller legge til tekstur på en høyglanslakkering. I dette tilfellet henvises det til tekniske datablad for henholdsvis SPECIAL MAT 09 og MT 900.

3. PU-skum

	Høyglans 	UNO HD CP FLEX H 420 SC 850	100 volum% 20 volum% 30 volum% 25 volum%
---	--	--------------------------------------	---

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014