

Lakkering av plastdeler

ONYX HD og klarlakker

A 1.6.4

Prosessbeskrivelse

Underlaget forbehandles som angitt i PREP'ART A 1.5 – A 1.6. OBS: Bruk aldri FLEX i ONYX HD baselakker. Se også instruksjoner angitt i Teknisk Informasjon under produktet.

Overflater

- 1) og 2) for høyglans, glansreduisert og strukturflater på hårdplast
- 3) høyglans for PU skum



Nødvendige produkter

- STARLUX CP
- SUPREME LUX CP
- CHRONOLUX CP
- CRYSTALCLEAR CP
- DIAMONTCLEAR CP
- DIAMONTOP CP
- SPECIAL MAT 09 / MT 900
- FLEX

1. Hårdplast

FLEX må ikke tilsettes klarlakk når man lakkerer hårdplast med baselakk/klarlakk-system og ONYX HD.

2. Glansreduisert og/eller strukturunderlag for hårdplast

		Matt og / eller struktur	Glansreduisert og / eller struktur
	STARLUX CP	150 volum%	200 volum%
	SPECIAL MAT 09 / MT 900	150 volum%*	100 volum%*
	H 420	100 volum%	100 volum%
	SC 820	100 volum%	100 volum%
	CHRONOLUX CP	150 volum%	200 volum%
	SPECIAL MAT 09 / MT 900	150 volum%*	100 volum%*
	H 420	100 volum%	100 volum%
	SC 820	100 volum%	100 volum%

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarlig ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Lakkering av plastdeler

ONYX HD og klarlakker

A 1.6.4

2. Glansreduisert og/eller strukturunderlag for hårdplast

		Matt og / eller struktur	Glansreduisert og / eller struktur
	CRYSTALCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150 volum% 150 volum%* 100 volum% 100 volum%	200 volum% 100 volum%* 100 volum% 100 volum%
	DIAMONTCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150 volum% 150 volum%* 100 volum% 100 volum%	200 volum% 100 volum%* 100 volum% 100 volum%
	DIAMONTOP CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	200 volum% 150 volum%* 100 volum% 50 volum%	270 volum% 100 volum%* 100 volum% 30 volum%







* eller som angitt i mixeformelen

Lakkering av plastdeler

ONYX HD og klarlakker

A 1.6.4

3. PU Skum

	STARLUX CP FLEX H 420 SC 820	300 volum% 60 volum% 120 volum% 100 volum%
	SUPREMELUX CP FLEX H 420 SC 850	300 volum% 60 volum% 120 volum% 100 volum%
	CHRONOLUX CP FLEX H 420 SC 820	300 volum% 60 volum% 120 volum% 100 volum%
	CRYSTALCLEAR CP FLEX H 420 SC 850	300 volum% 60 volum% 120 volum% 100 volum%
	DIAMONTCLEAR CP FLEX H 420 SC 820	300 volum% 60 volum% 120 volum% 100 volum%
	DIAMONTOP CP FLEX H 420	400 volum% 60 volum% 120 volum%

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.