

## UNO HD CP

### Flekklakkering i tilstøtende del Flekklakkering med CHRONOLUX CP B 2.1

#### Prosessbeskrivelse

Dersom fargen ikke matcher med flekking i selve delen som repareres, er den mest effektive reparasjonsløsningen å flekke inn i tilstøtende del. Ved å flekklakkere inn i tilstøtende del unngår du tid- og kostnadskrevende toning.

#### Overflater

- R-M fyller
- Fabrikklakk OEM, gjennomherdet og løsemiddelresistent
- Reparasjonslakk, gjennomherdet og løsemiddelresistent

#### Nødvendige produkter

- PK 700 und PK 2000
- UNO HD CP
- CHRONOLUX CP


#### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

#### Forbehandling



Avfettes med **PK 700** eller **PK 2000**.

Fyller slipes tørt med P400

Flekklakkeringsområdet mattes ned med en grå slipepad.

Avfettes med **PK 2000**.


Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvarret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2018


## UNO HD CP

Flekklakkering i tilstøtende del  
Flekklakkering med CHRONOLUX CP  
B 2.1

### 2) UNO HD CP

	<b>Blandings-forhold:</b>	Bland UNO HD CP farge
	UNO HD CP	100 volum%
	H 420	25 volum%
	SC 820	25 volum%
	<b>Påføring</b>	2 strøk, overlappende inn i tilstøtende del(er).
<b>Avdunsting:</b>	10-15 m til klebefri flate.	

### 3) CHRONOLUX CP

	<b>Blandingsforhold:</b>	
	CHRONOLUX CP	100 volum%
	H 420	25 volum%
	SC 820	25-50 volum%
	<b>Påføring:</b>	2 strøk, overlappende.
<b>Tørking:</b>	30 m ved 60°C	