

PREP'ART

Elementy OEM z warstwą elektroforezy

A 1.1

Opis procesu

PREP'ART to system 6 kolejnych etapów pracy podczas renowacji wszystkich typów podłoży stosowanych powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym.

System powstał w celu zapewnienia profesjonalnej renowacji pojazdów, gwarantującej wysokiej jakości efekt finalny oraz wydajność pracy.

Rodzaje podłoża

- Nowe elementy OEM z warstwą elektroforezy

Wymagane produkty

- PK 700 lub PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- Lakier nawierzchniowy R-M

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt może zawierać części mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.




Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.


Przygotowanie podłoża

	Odłuszczenie PK 700 lub PK 1000
---	---------------------------------

Podkład

	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 (obj.) 100 (obj.) 100 (obj.)
	Liczba warstw: Grubość warstwy:	1 20 – 35 μm
	Odparowanie międzywarstwowe 20°C	15 min.

Lakier nawierzchniowy

	DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP Aplikacja zgodnie z kartą techniczną danego produktu.
---	---

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015