



Rozcieńczalnik przyspieszający schnięcie

Kategoria produktu: **C 5**

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do przyspieszania schnięcia 2K poliuretanowych produktów R-M (podkładów, lakierów nawierzchniowych i bezbarwnych).

Dodatkowe informacje

MULTIFLASH przyspiesza reakcję chemiczną produktu, w którym został użyty, skracając czas oczekiwania na szlifowanie i polerowanie lub na ponowne zamontowanie elementów. Dodatkowo przyspiesza czas schnięcia poprzez skrócenie czasów odparowania oraz zapewnia większą niezawodność aplikacji

Ilość dodanego MULTIFLASH zależy od ilości rozcieńczalnika wyznaczonej przez proporcje mieszania.

Charakterystyka

Zawartość części stałych Ø 0,3 %	Gęstość: 0,800 – 0,900 g/cm ³
Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C	Termin ważności: 36 miesięcy

Aplikacja

Dokładnie mieszać przed użyciem.

Uwaga: zastąpić oryginalny rozcieńczalnik w 2K podkładach poliuretanowych przez MULTIFLASH.

Przygotowanie powierzchni

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie technicznej produktu, z którym MULTIFLASH został użyty.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



MULTIFLASH



	PROFILLER GREY	100 (obj.)	100 g	UNO HD	100 (obj.)	Je nach Farbton	STARTOP HS	100 (obj.)	100 g
	D 70	25 (obj.)	14 g	H 9000	25 (obj.)	27 g	H 9000	25 (obj.)	27 g
	MULTIFLASH	25 (obj.)	13 g	MULTIFLASH	25 (obj.)	23 g	MULTIFLASH	25 (obj.)	23 g
Czas życia: Dodanie MULTIFLASH skraca czas życia produktu.									
	Zgodnie z danymi zawartymi w karcie technicznej produktu, z którym MULTIFLASH został użyty								
	Zgodnie z danymi zawartymi w karcie technicznej produktu, z którym MULTIFLASH został użyty								
	Schnięcie W 60°C skraca o ok. 30% czas schnięcia w porównaniu do standardowych proporcji.								

Prace wykończeniowe

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt może zawierać części mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.