



Środek do wykonywania operacji cieniowania bazami ONYX HD

Kategoria produktu: **C 5**

Zastosowanie

Wodorozcieńczalny dodatek do linii ONYX HD stosowany zgodnie z instrukcją BLEND'ART. Wg BLEND'ART produkt może być stosowany sam, jako tzw. „zarzutka” w operacjach cieniowania albo jako dodatek do linii ONYX HD podczas naprawy miejscowej.

Dodatkowe informacje

Charakterystyka

| | |
|--|---|
| Zawartość części stałych 21 % ± 2 | Gęstość: 0,950 – 1,050 g/cm ³ |
| Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C | Termin ważności: 12 miesięcy |

Aplikacja

Dokładnie mieszać i filtrować przed użyciem.

Przygotowanie powierzchni

Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



ONYX BLENDER PRO



| | | Tzw. zarzutka | Naprawa miejscowa |
|--|---|------------------------|--|
| | ONYX BLENDER PRO | 100 (obj.) | 50 (obj.) |
| | ONYX HD (receptura) | / | 50 (obj.) |
| | HYDROMIX | 60 (obj.) | 60 (obj.) |
| | Lepkość natrysku w 20°C: Kubek ISO 4: 45 bis 65 Sekunden Kubek DIN 4: 19 bis 24 Sekunden | | |
| | Czas życia: 8 h (1 dzień roboczy) | | |
| | HVLP ze zbiornikiem górnym Minijet-HVLP Two pistoletu zależv od wielkości i rodzaju wykonwanej naprawv. | 1,4 – 1,5 mm 1,0 mm | 0,7 bar na wyjściu 0,7 bar na wyjściu |
| | Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD | | |
| | Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD | | |

Prace wykończeniowe

Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD

Instrukcja bezpieczeństwa

2004/42/II B(d)(420)419: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB, d) w mieszance gotowej do użycia wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie - 419 g/l

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.