



2K podkład kontaktowy

Kategoria produktu: **C 2.3**

### Zastosowanie

Jest to poliuretanowy 2K podkład o bardzo dobrych właściwościach aplikacyjnych i szlifierskich oraz krótkich czasach schnięcia. O obniżonej zawartości LZO / Może być stosowany do wylakierowań podłoży z tworzyw sztucznych (patrz A 1.6 / A 1.6.1)

### Dodatkowe Informacje

Może być mieszany z PROFILLER BLACK w dowolnych proporcjach. Skorzystaj z tabeli szarości w celu uzyskania odpowiedniego odcienia szarości podkładu w stosunku do lakieru nawierzchniowego. Co umożliwia uzyskanie wszystkich odcieni szarości PROFILLER WHITE można mieszać z SPEEDFLASH S w celu skrócenia czasu schnięcia ( do 15 min przy 60°C, 1,5h przy 20°C lub 6 min przy zastosowaniu promiennika IR fal krótkich). Należy zwrócić uwagę, że czas życia mieszanki wynosi 20min przy 20°C i może być aplikowany w warstwie o grubości od 50-70 µm

### Charakterystyka

Zawartość części stałych 73 % ± 2	Gęstość: 1,660 – 1,760 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C	Termin ważności 24 miesięcy

### Aplikacja

Mieszać przed użyciem.

### Przygotowanie powierzchni

Odtłuszczenie: PK700 lub PK900.

Szlifowanie: stal - P80, aluminium - P150-P180, stal galwanizowana i stare powłoki lakierowe – P240.


Odtłuszczenie: PK1000.

Na czystą stal należy najpierw nałożyć EUROFILL.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015





	<b>PROFILLER WHITE</b> D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 (obj.) 25 (obj.) 25 (obj.)	100 g 14 g 13 g
	<b>Lepkość natrysku w 20°C:</b> Kubek ISO 4: Kubek DIN 4:	50 do 65 sekund 20 do 24 sekund	
	<b>Czas życia:</b> 1 godz. w 20°C		
	<b>HVLP ze zbiornikiem górnym</b> <b>Konwencjonalny ze zbiornikiem górnym</b>	1,7 – 1,9 mm 1,6 – 1,8 mm	0,7 bar na wyjściu 2,0 – 2,5 bar
	Liczba warstw: Grubość powłoki:	2 50 – 70 µm	
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	3 godz. 30 min.	
	(fale krótkie) (fale średnie)	8 min. 10 – 15 min.	

### Prace wykończeniowe

	P400 – P500 na sucho
	P800 na mokro

### Instrukcja bezpieczeństwa

**2004/42/IIIB(cII)(540)539:** Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB.cII) w gotowej do użycia mieszance wynosi 540g/l. Zawartość LZO w produkcie – 539 g/l.

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.