

Informacja techniczna

UNO HD CP PLUS



System lakierów akrylowych HD

Kategoria produktu: **C 3.3**

Zastosowanie

Dwukomponentowy lakier nawierzchniowy (HD = High Density) o wysokim stopniu połysku.

Dodatkowe informacje

UNO HD CP PLUS - doskonałe właściwości aplikacyjne, schnięcie oraz polerowanie.

Proces renowacji A 1.6.6, B 2.3, B 2.4

Charakterystyka

Zawartość części stałych 51 – 71 %	Gęstość: 1,000 – 1,300 g/cm ³
Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C	Termin ważności 36 miesięcy

Aplikacja

Nowe pigmenty powinny być mieszane ręcznie przed użyciem oraz dodatkowo przez 15 minut na mieszalniku. Pigmenty znajdujące się na mieszalniku powinny być mieszane dwa razy dziennie przez 15 minut.

Do pracy w niskich temperaturach oraz niewielkich napraw stosować rozcieńczalnik R 2100.

Rozcieńczalnik R 2300 stosować w temperaturach powyżej 25°C lub przy całościowych naprawach.

Przygotowanie powierzchni

Odtłuszczenie: PK 2000.

Szlifowanie: P400 (podkład, dobrze utwardzone, odporne na działanie rozpuszczalników stare powłoki lakierowe).

Odtłuszczenie: PK 2000.

Alternatywa: Aplikacja w wersji „mokre na mokre”.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



Informacja techniczna

UNO HD CP PLUS



	UNO HD CP PLUS kolor z SC 08 H 2550 / H 2500 R 2200	100 (obj.) 33 (obj.) 33 (obj.)	100 g 36 g 27 g
	Lepkość natrysku w 20°C: Kubek ISO 4: Kubek DIN 4:	37 do 52 sekund 17 do 21 sekund	
	Czas życia: 1 godz. 30 min. w 20°C		
	HVLP ze zbiornikiem górnym Konwencjonalny ze zb. górnym	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar na wyjściu 2,0 – 2,5 bar
	Liczba warstw: Grubość warstwy:	1 lekka + 1 mokra 60 µm	
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	nie 30 min.	
	fale krótkie)	3 min. na 50% + 10 min. na 100%	

Prace wykończeniowe

Prace końcowe wykonywać po pełnym utwardzeniu. Może być przelakierowany po zachowaniu czasów schnięcia.

Instrukcja bezpieczeństwa

2004/42/II B(d)(420)410: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB.d) w gotowej do użycia mieszance wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie – 410 g/l.

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.