

Pintura de peças de plástico







Relações de mistura de primários

A 1.6.1

Descrição do processo

Lista de relações de mistura para plastificação de primários com FLEX, para utilização em plásticos duros e flexíveis. Pré-trate a superfície que pretende pintar de acordo com as recomendações adequadas de "PREP'ART" A 1.5 – A 1.6.

Plásticos duros

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 FLEXPRO	300 % por vol. 100 % por vol. 100 % por vol.	100 g 28 g 25 g
	EXTRASEALER WHITE D 70 / D80 FLEXPRO	300 % por vol. 100 % por vol. 100 % por vol.	100 g 23 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300 % por vol. 100 % por vol. 100 % por vol.	100 g 23 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 100 % por vol. 150 % por vol. 100 % por vol.	100 g 15 g 21 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 100 % por vol. 150 % por vol. 100 % por vol.	100 g 16 g 23 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 100 % por vol. 150 % por vol. 100 % por vol.	100 g 17 g 25 g 14 g

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

Pintura de peças de plástico

Relações de mistura de primários

A 1.6.1

Plásticos duros

	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 100 % por vol. 150 % por vol. 100 % por vol.	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 100 % por vol. 150 % por vol. 100 % por vol.	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 100 % por vol. 150 % por vol. 100 % por vol.	100 g 15 g 22 g 13 g
	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.	100 g 16 g 14 g

Pintura de peças de plástico

Relações de mistura de primários

A 1.6.1

Plásticos flexíveis (Espuma PU)

	TRANSPARENT SEALER CP FLEX D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 % por vol. 50 % por vol. 125 % por vol. 100 % por vol.	100 g 15 g 37 g 26 g
	EXTRASEALER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 % por vol. 50 % por vol. 125 % por vol. 100 % por vol.	100 g 11 g 29 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 % por vol. 50 % por vol. 125 % por vol. 100 % por vol.	100 g 12 g 29 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 200 % por vol. 200 % por vol. 100 % por vol.	100 g 30 g 29 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 200 % por vol. 200 % por vol. 100 % por vol.	100 g 32 g 31 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 200 % por vol. 200 % por vol. 100 % por vol.	100 g 34 g 33 g 14 g
	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 200 % por vol. 200 % por vol. 100 % por vol.	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 200 % por vol. 200 % por vol. 100 % por vol.	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % por vol. 200 % por vol. 200 % por vol. 100 % por vol.	100 g 31 g 30 g 13 g

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.