


# Informações técnicas

## DIRECTFILLER BLACK, GREY e WHITE

### Aplicações

#### A 1.6.5



#### Descrição do processo

Apresentação de possíveis aplicações para DIRECTFILLER

#### Substratos

- Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC
- PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC rígido

#### Produtos necessários

- DIRECTFILLER GREY, BLACK e WHITE

#### Primário

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY	100 % por vol.
		D 701	20 % por vol.
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 % por vol.

#### Primário aparelho

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY	100 % por vol.
		D 701	20 % por vol.
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 % por vol.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015




# Informações técnicas

## DIRECTFILLER BLACK, GREY e WHITE

### Aplicações

#### A 1.6.5



#### Primário aparelho

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 20 % por vol. 20 % por vol.
--	---	--	--

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 20 % por vol. 20 % por vol.
--	---	--	--

#### Primário aparelho versão de espessura elevada

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 20 % por vol. 20 % por vol.
--	---	---	--

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 20 % por vol. 20 % por vol.
--	---	--	--

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 20 % por vol. 20 % por vol.
--	---	--	--

# Informações técnicas


## DIRECTFILLER BLACK, GREY e WHITE


### Aplicações

#### A 1.6.5

#### Aparelho húmido sobre húmido

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.
---	---	---	--

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.
---	---	--	--

	Aço, aço galvanizado, alumínio, pintura antiga GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.
---	---	--	--

#### Aplicação húmido sobre húmido de aparelho em substratos de plástico

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC rígido	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.
---	---	---------------------------------------	--

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC rígido	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.
---	---	--	--

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC rígido	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.
---	---	--	--

#### Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.