

Informações técnicas

BASIC STOP

Categoria do produto: **C 2.1**

Betume de poliéster com boas propriedades de lixagem

Campos de utilização

Betume multiusos para operações de betumagem finas e grossas em pinturas de automóveis.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 86 % ± 2	Densidade 1,730 – 1,830 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 12 meses

Aplicação

Agite bem antes de utilizar. Misture BASIC STOP com endurecedor. Pese as quantidades indicadas na relação de mistura. Se adicionar uma quantidade excessiva de endurecedor, as bordas poder-se-ão notar, e se não adicionar uma quantidade suficiente de endurecedor, a secagem demorará mais tempo.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Limpe com PK 700 ou PK 900.

Lixe (aço e aço galvanizado com P80, alumínio com P150-P180).

Limpe com PK 1000.

Não utilize o produto em primários fosfatantes ou substratos termoplásticos. Os substratos adequados são aço sem ferrugem, plástico reforçado com fibra de vidro, em vez de pequenas áreas em painéis de alumínio ou aço galvanizado. Não utilize o produto em primários fosfatantes ou substratos termoplásticos.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



BASIC STOP



	BASIC STOP	100 g
	BASIC STOP Hardener	3 g
	Tempo de vida:	4 – 5 minutos a 20 °C
	Demãos:	2 – 3
	Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C	20 – 30 min. 10 min.
	(onda curta) (onda média)	4 min. 50 % 6 min.
	P80, P150, P240 em seco	

Acabamento

Instruções de segurança

2004/42/IIIB(b)(250)180: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 180 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.