

Informações técnicas

BRIL 852

Composto de polimento fino

Categoria do produto: **C 5**

Campos de utilização

Adequado para o polimento de acabamentos de automóveis.

Informações adicionais

Composto de polimento fino sem silicone

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 21 % ± 2	Densidade 1,250 – 1,350 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

Aplicação

O BRIL 852 está preparado para utilização.



Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Lixe as áreas que pretende polir com P1200 – P2000 – P3000.
Seque as áreas lixadas com um pano limpo sem pêlo.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



 	<p>Aplique o produto na área que pretende polir manualmente com um pano sem pêlo</p> <p>ou</p> <p>utilize a máquina de polir juntamente com um pano de carneiro ou uma esponja média. Quando utilizar a máquina de polir, espalhe o 852 numa esponja ou num pano de carneiro limpo e aplique o composto de polimento a baixa velocidade (500 rpm). Durante o polimento, aumente a velocidade para um máximo de 2000 rpm e pola até remover todos os defeitos.</p> <p>Limpe o produto em excesso com um pano limpo sem pêlo.</p>
--	---

Acabamento

Para o seguinte passo de polimento fino, pode usar uma massa de polir standard. Aplique qualquer produto de polimento vedante brilhante profundo sem silicone nas áreas polidas para as vedar.

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto