

Informações técnicas


ONYX HD

Cores para interiores

B 3

Descrição do processo

Os interiores dos veículos (compartimentos dos motores e bagageiras) têm frequentemente pinturas em cores sólidas mate acetinadas ou mate. Existem fórmulas de mistura ONYX HD para estas cores no suporte de informação de cores, identificadas com este pictograma:



Como uma solução de reparação eficiente, o processo descrito abaixo permite aplicar ONYX HD como uma tinta de acabamento de fase única sem qualquer verniz.

Substratos

- Aparelhos R-M
- Pinturas OEM, completamente endurecidas e resistentes a solventes
- Superfícies electroforésicas

Produtos necessários

- PK 1000 e PK 2000
- ONYX HD
- ONYX INTERIOR

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.
Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.
Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Pré-tratamento

	Desengordurar PK 1000
	Lixar P400 Utilize uma lixa em áreas de difícil alcance.
	Desengordurar PK 2000

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.





R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

ONYX HD

Cores para interiores

B 3

Esmalte

	<p>Substitua o volume de HYDROBASE HB 002 indicado na fórmula ONYX HD pelo mesmo volume de ONYX INTERIOR. Qualquer HB 100 contido na fórmula de mistura tem de ficar de fora.</p> <p>Fórmula de mistura com ONYX INTERIOR 100 % por vol. ONYX ACTIVATOR 5 % por vol. SC 820 / SC 850 60 % por vol.</p>
	<p>Pistola HVLP de alimentação por gravidade 1,4 – 1,5 mm 0,7 bars no bico</p>
	<p>Demãos: 2 – 3 Espessura da película: 20 – 25 µm</p>
	<p>Evaporação a 20 °C: 15 minutos</p>