

Informações técnicas

DIAMONTCLEAR CP

Categoria do produto: **C 4**

Verniz com baixo conteúdo de solventes

Campos de utilização

Para aplicações que vão desde a reparação de painéis individuais até repinturas completas.

Informações adicionais

O DIAMONTCLEAR CP proporciona uma óptima resistência ao escorrimento, aliada a um bom nivelamento e capacidade de polimento.

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 61 % ± 2	Densidade 0,970 – 1,070 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

Nota: Utilize o diluente SC 880 mais lento em temperaturas superiores a 25°C ou quando pintar grandes superfícies. Em cabinas combinadas, deverá ter em conta a taxa de aquecimento adicional até ser atingida a temperatura do painel.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza






O DIAMONTCLEAR CP foi concebido para utilização com fundos ONYX HD.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



DIAMONTCLEAR CP

	DIAMONTCLEAR CP H 420 SC 850	300 % por vol. 100 % por vol. 100 % por vol.	100 g 36 g 29 g
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: Norma DIN 4:	52 a 62 segundos 20 a 23 segundos	
	Tempo de vida: 2 horas a 20 °C		
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola adequada de alimentação por gravidade	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bars no bico 2,0 – 2,5 bars
	Demãos: Espessura da película: Em superfícies verticais, aplicar uma demão ligeira e outra mais carregada sem tempo intermédio de evaporação (espessura de película 50 microns aprox.)	2 40 – 60 µm	
	Secagem 60 °C	30 min.	
	(onda curta) (onda média)	8 min. 10 – 15 min.	

Acabamento

Operações de pintura após os tempos de secagem e arrefecimento

Instruções de segurança

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.