

Tabela de temperaturas

A relação de endurecedor/diluyente depende da temperatura ambiente
D 5

A combinação de materiais (endurecedor e diluyente) poderá ser modificada em função da temperatura e do tamanho do objecto. Os endurecedores e diluyentes recomendados para as diferentes classes de temperaturas são para repinturas completas. Para a reparação de painéis, seleccione a combinação de materiais indicada para a classe de temperaturas imediatamente inferior.

	GLOSSCLEAR C 2560 EVERCLEAR C 2550 EXTREMECLEAR C 2580	RAPIDCLEAR C 2570	EASYCLEAR C 2510
	3:1:1	3:1:1	4:1
Viscosidade de aplicação ISO4 / 20°C	40 – 55 s	40 – 55 s	40 – 50 s
Viscosidade de aplicação DIN4 / 20°C	18 – 21 s	18 – 21 s	18 – 20 s
A partir de 15°C	H 2550 R 2100 R 2200	H 2550 R 2100	H 2550
A partir de 20°C	H 2500 R 2200 R 2300	H 2550 R 2100 R 2200	H 2500
A partir de 25°C	H 2500 R 2300	H 2550 R 2200	H 2520
A partir de 30°C	H 2520 R 2300	H 2500 R 2300	

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos para um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 07/2016