

# Informações técnicas

## D 92

Endurecedor de isocianato para utilização em altas temperaturas

Categoria do produto: **C 5**

### Campos de utilização

Endurecedor concebido especialmente para utilização em altas temperaturas para conservar todas as características dos vernizes e das tintas de acabamento R-M.

### Informações adicionais

Deve ser utilizado em temperaturas que excedam os 30°C nos seguintes vernizes: DIAMONTOP MS, STARTOP HS

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos 45 % ± 2	Densidade 0,930 – 1,030 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

### Aplicação

Agite bem antes de utilizar.






### Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o D92 está a ser utilizado.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



	DIAMONTOP MS D 92	100 % por vol. 40 % por vol.	100 g 43 g
	STARTOP HS D 92 BC 020, BC 030	100 % por vol. 50 % por vol. 15 % por vol.	100 g 52 g 14 g
	Tempo de vida: 7 horas a 20 °C		
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o D92 está a ser utilizado.		
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o D92 está a ser utilizado.		
	Secagem 20°C Secagem 60°C	24 horas 30 min.	

### Acabamento

Os painéis pintados podem ser revestidos ou montados depois da secagem e, se necessário, arrefecimento.

### Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto