

# Informações técnicas

## EASYCLEAR C 2510

Categoria do produto: **C 4**

Verniz universal 2K

### Campos de utilização

Verniz universal com baixo conteúdo de solventes para aplicações desde a reparação de painéis individuais a pinturas completas.

### Informações adicionais

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos 44 % ± 2	Densidade 0,900 – 1,100 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento min. 5°C até 45°C máx.	Tempo de armazenamento 36 meses

### Aplicação

Misture bem e filtre antes da aplicação.







### Substrato / Tratamento prévio / Limpeza

O verniz EASYCLEAR C 2510 foi concebido para utilização com fundos ONYX HD.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.mpaint.com](http://www.mpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2019



	<b>EASYCLEAR C 2510</b> H 2500 / H 2520 / H 2550	100% por vol. 25% por vol.	100 g 28,7 g
	<b>Viscosidade a 20°C:</b> Norma ISO 4: Norma DIN 4:	40 a 50 segundos 18 a 20 segundos	
	<b>Tempo de vida:</b> 2 horas a 20°C		
	<b>Pistola gravimétrica compatível</b> <b>Pistola gravimétrica HVLP</b>	1,3 – 1,4 mm 1,3 – 1,5 mm	2,0 – 2,5 bars. 0,7 bars no bico
	Demãos: Espessura da película:	1 ½ 2 40 – 60 µm	sem evaporação aprox. 3 min. de evaporação entre demãos
	Secagem a 20°C Secagem a 40°C Secagem a 60°C * Os tempos de secagem podem ser influenciados por a selecção do endurecedor, o diluente e a aplicação.	8 horas* 45 – 60 min. à temperatura do painel* 30 min. à temperatura do painel*	
	(onda curta)	10 min.	

### Acabamento

Operações de pintura após os tempos de secagem e arrefecimento.

### Instruções de segurança

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é de 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Para utilizar este produto, deve cumprir as recomendações de segurança e utilizar o equipamento de protecção pessoal.