

Campos de utilização

Vedante de dois componentes que pode ser pintado húmido sobre húmido com qualquer esmalte R-M. Especialmente adequado para utilização em substratos de plástico (ver A 1.5 / A 1.6.1).

Informações adicionais

O EXTRASEALER BLACK caracteriza-se por uma secagem rápida e por um excelente aspecto.

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 74 % ± 2	Densidade 1,360 – 1,460 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenameto 24 meses

Aplicação

Agite bem antes de utilizar.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Limpe com PK 700 ou PK 900.

Lixe (aço com P80, alumínio com P150-P180, aço galvanizado e pintura antiga resistente a solventes P320).

Limpe com PK 1000.

Não é necessário lixar as peças novas com camada electroforésica.






Prepare as áreas metálicas com EUROFILL antes da aplicação do aparelho.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

EXTRASEALER BLACK



	EXTRASEALER BLACK D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 % por vol. 100 % por vol. 100 % por vol.	100 g 23 g 21 g
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: Norma DIN 4:	35 a 45 segundos 17 a 19 segundos	
	Tempo de vida: 2 horas a 20 °C		
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola adequada de alimentação por gravidade	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bars no bico 2,0 – 2,5 bars
	Demãos: Espessura da película:	1 20 – 35 µm	
	Evaporação a 20 °C	15 min.	

Acabamento

Aplique o esmalte da R-M húmido sobre húmido.

As peças pintadas com EXTRASEALER BLACK podem ser pintadas sem lixagem intermédia até um máximo de 5 dias.

Instruções de segurança

2004/42/IIIB(Cl)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.Cl) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é 539 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.