

Verniz para a reparação de acabamentos OEM resistentes a riscos

Categoria do produto: **C 4**

Campos de utilização

Verniz com baixo conteúdo de solventes para reparação de automóveis com pinturas originais resistentes a riscos.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 61 % ± 2	Densidade 0,900 – 1,100 g/cm ³
Temperatura de armazenamento min. 5°C até 45°C máx.	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

Misture bem e filtre antes da aplicação.

Nota: Alternativamente, utilize os diluentes R 2100 e R 2300 dependendo da temperatura e do tamanho do painel.

Substrato / Tratamento prévio / Limpeza


O verniz EXTREMECLEAR C 2580 foi concebido para utilização com fundos ONYX HD.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2016



EXTREMECLEAR C 2580



	EXTREMECLEAR C 2580 H 2500 / H 2520 / H 2550 R 2200	300% por vol. 100% por vol. 100% por vol.	100 g 36,7 g 27,6 g
	Viscosidade a 20°C: Norma ISO 4: Norma DIN 4:	40 a 55 segundos 18 a 21 segundos	
	Tempo de vida: 2 horas a 20°C		
	Pistola gravimétrica compatível Pistola gravimétrica HVLP	1,3 – 1,4 mm 1,3 – 1,5 mm	2,0 – 2,5 bars. 0,7 bars no bico.
	Demãos: Espessura da película:	2 1 ½ 50 – 60 µm	aprox. 3 min. de evaporação entre demãos sem evaporação
	Secagem a 60°C * Os tempos de secagem podem ser influenciados por a selecção de endurecedor, o diluente e a aplicação.		30 min. à temperatura do objecto*
	(onda curta)		10 min.

Acabamento

Operações de pintura após os tempos de secagem e arrefecimento.

Instruções de segurança

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é de 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Para utilizar este produto, deve cumprir as recomendações de segurança e utilizar o equipamento de protecção pessoal.