

Informações técnicas

GLOSSCLEAR C 2560

Categoria do produto: **C 4**

Verniz para um resultado perfeito

Campos de utilização

Verniz com propriedades de aplicação fiáveis, excelente fluxo, bom nivelamento e acabamento de alta qualidade para aplicações desde a reparação de painéis individuais a pinturas completas.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 59 % ± 2	Densidade 0,900 – 1,100 g/cm ³
Temperatura de armazenamento min. 5°C até 45°C máx.	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

Misture bem e filtre antes da aplicação.

Nota: Alternativamente, utilize os diluentes R 2100 e R 2300 dependendo da temperatura e do tamanho do painel.

Substrato / Tratamento prévio / Limpeza







O verniz GLOSSCLEAR C 2560 foi concebido para utilização com fundos ONYX HD.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2016



GLOSSCLEAR C 2560

	GLOSSCLEAR C 2560 H 2500 / H 2520 / H 2550 R 2200	300% por vol. 100% por vol. 100% por vol.	100 g 37,2 g 28,1 g
	Viscosidade a 20°C: Norma ISO 4: Norma DIN 4:	40 a 55 segundos 18 a 21 segundos	
	Tempo de vida: 2 horas a 20°C		
	Pistola gravimétrica compatível Pistola gravimétrica HVLP	1,3 – 1,4 mm 1,3 – 1,5 mm	2,0 – 2,5 bars. 0,7 bars no bico.
	Demãos: Espessura da película:	2 1½ 40 – 60 µm	aprox. 3 min. de evaporação entre demãos sem evaporação entre as demãos
	Secagem a 20°C Secagem a 60°C * Os tempos de secagem podem ser influenciados por a selecção do endurecedor, o diluente e a aplicação. SPEEDFLASH S pode reduzir os tempos de secagem.	8 horas* 30 min. à temperatura do objecto*	
	(onda curta)	10 min.	

Acabamento

Operações de pintura após os tempos de secagem e arrefecimento.

Instruções de segurança

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é de 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Para utilizar este produto, deve cumprir as recomendações de segurança e utilizar o equipamento de protecção pessoal.