

# Informações técnicas

## MULTI SPOT

Categoria do produto: **C 5**

Diluyente de esbatido

### Campos de utilização

Diluyente de disfarce desenhado para integrar as áreas pintadas com UNO HD, UNO HD CP, UNO HD CP e vernizes de R-M em reparações de disfarce.

### Informações adicionais

O MULTI SPOT reduz o tempo de polimento e promove um melhor nivelamento do verniz nas áreas de esbatimento.

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos 4 % ± 2	Densidade 0,830 – 0,930 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

### Aplicação

#### Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Consulte o processo descrito em "Esbatido de UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS" em B 2, B 2.2 e B 2.3

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



## MULTI SPOT

	Versão tintada		Versão não tintada	
	<b>MULTI SPOT</b>	5 % por vol.	<b>MULTI SPOT</b>	100 % por vol.
	Cor UNO HD UNO HD CP UNO HD CP PLUS PPU	1 % por vol.	<b>H 9000</b>	2 % por vol.
	<b>Viscosidade a 20 °C:</b> Norma ISO 4: 15 a 17 segundos Norma DIN 4: 12 a 13 segundos			
	<b>Tempo de vida:</b> 1 hora a 20 °C			
	<b>Pistola HVLP de alimentação por gravidade</b>	1,3 – 1,5 mm	0,7 bars no bico	
	<b>Pistola compatível de alimentação por gravidade</b>	1,3 – 1,4 mm	2,5 bars	
	Número de demãos:	2 – 3		
	Espessura da película:	10 µm		
	Secagem a 60 °C	30 min.		

### Acabamento

Consulte o processo descrito em "Esbatido de UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS" em B 2, B 2.2 e B 2.3

### Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto