

Informações técnicas

ONYX HD ACTIVATOR

Activador para fundos à base de água

Categoria do produto: **C 5**

Campos de utilização

Para aplicações especiais recomendadas pelo fabricante de automóveis, poderá ser necessário usar ONYX HD ACTIVATOR com os fundos ONYX HD.

Aditivo para fundos ONYX HD de cores sólidas e para fundos de cores sólidas aplicados como demão de base em sistemas ONYX HD de três camadas, para melhorar a dureza e a resistência à fita.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 78 % ± 2	Densidade 1,030 – 1,130g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

Aplicação

Antes de serem utilizadas, as novas bases de mistura têm de ser agitadas primeiro manualmente e, depois, na máquina de mistura durante 15 minutos. Agitar todos os produtos armazenados na máquina de mistura duas vezes por dia, durante 15 minutos.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Limpe com PK 2000.

Lixe com P400 (lixar aparelho e pintura antiga completamente endurecida ou resistente aos dissolventes)

Limpe com PK 2000.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



ONYX HD ACTIVATOR

	ONYX HD Cor sólida* 100 % por vol. 0,1 L ONYX HD ACTIVATOR 5 % por vol. 5 g HYDROMIX 80 % por vol. 80 g Misture o fundo ONYX HD com a fórmula e agite cuidadosamente. Adicione ONYX HD ACTIVATOR e agite cuidadosamente. Adicione HYDROMIX e agite cuidadosamente. Filtre antes de aplicar. *ONYX HD ACTIVATOR é inadecuado para utilização em formulas de mistura que contém HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: 42 a 68 segundos Norma DIN 4: 18 a 25 segundos
	Tempo de vida: 2 horas a 20 °C
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade 1,4 – 1,5 mm 0,7 bars no bico
	Demãos: Cor sólida ou primário 2 – 3 Espessura da película: 20 – 25 µm Para algumas cores, pode ser necessária uma demão adicional. Deixe evaporar até ficar mate depois da aplicação de cada demão.
	O tempo de secagem depende das condições climatéricas e do equipamento utilizado. Secagem a 20 °C aprox. 15 min. Secagem a 60 °C aprox. 10 min. + arrefecimento
	1ª demão: Deixe evaporar à temperatura da sala até ficar mate. 2ª demão: À temperatura de superfície de 40-50°C (máx. 70°C) até a superfície ficar mate + arrefecimento.

Acabamento

Aplique um dos vernizes R-M recomendados. Os fundos ONYX HD podem ser revestidos com o mesmo produto após os tempos de secagem indicados.

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto