

# Informações técnicas

## PK 300W

Categoria do produto: **C 5**

Toalhetes Activos

### Campos de utilização

Os toalhetes RM PK 300W Wipes servem para limpar superfícies de metal em bruto, tais como aço, aço galvanizado e alumínio. A reacção química que os toalhetes RM PK 300W Wipes provocam ao entrar em contacto com as superfícies de metal reforça a resistência à corrosão e a aderência do sistema de pintura a ser aplicado.

### Informações adicionais

Repintável com todos os primários RM, excepto com betume de poliéster e produtos à base de água (HYDROFILLER II). Se se pretender utilizar toalhetes durante o mesmo dia de trabalho, guardá-los num recipiente ou saco de plástico hermético. Para impedir que sequem. Não voltar a colocar toalhetes usados na embalagem original.

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos /	Rendimento por bayeta, máx. 3 m <sup>2</sup>
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

### Aplicação

#### Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Observar os regulamentos relativos ao processo. Utilizar apenas em superfícies de metal em bruto limpas.





Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2017



# Informações técnicas

## PK 300W

	Fechar a embalagem imediatamente depois de retirar um toalhete PK 300W Wipe, para evitar que os outros toalhetes sequem.
	PK 1000 / 2000 (consultar sistema de reparação de pintura relevante)
	Humedecer uniformemente toda a superfície do metal em bruto com PK 300W. (Limpar com passagens únicas cruzadas e sobrepostas). A superfície deve ficar húmida durante pelo menos 1 minuto. Isto é imperativo para que a reacção química se complete e forme uma camada de apassivação.
	Evaporação a 20°C Superfície mate máx. 8 h

### Acabamento

Pode ser pintado com todos os primários para veículos da RM; consultar ficha técnica ou sistema de reparação de pintura.

### Instruções de segurança

2004/42/IIIB(c)(780)8: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é de 8 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.