

Informações técnicas

PK 600

Categoria do produto: **C 1**

Limpador de plásticos

Campos de utilização

Limpador universal de plásticos à base de solventes, especialmente adequado para remover os agentes de desmoldagem utilizados no fabrico das peças de plástico, e para a reparação de pára-choques novos.

A utilização de PK 600 é recomendável para pintar peças adicionais novas de plástico, todos os substratos de plástico comuns, espuma de PU para plásticos, poliamida e GRP / SMC

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos /	Densidade PK 600: 0,788 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mín. 5°C a máx. 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

PK 600 está pronto para utilizar.

Substrato / pré-tratamento / limpeza

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 03/2018



PK 600



Embeba um pano seco sem pêlo com PK 600.
Limpe uma pequena área de 0,5 m² da superfície que pretende pintar e limpe as áreas circundantes com um pano seco da mesma qualidade.
O PK 600 não deve secar na superfície que pretende tratar.

Atenção:

As demãos de tintas individuais podem registar uma fosfatação por a utilização de PK 600. Neste caso, garanta uma boa evaporação do substrato antes de fazer a reparação para que os solventes não fiquem no novo sistema de pintura. Em casos extremos, remova as demãos de tinta afectadas antes de aplicar o novo sistema de pintura.

Acabamento

Conforme especificado nos processos de pintura R-M PREP'ART A 1.5 e A 1.6.

Instruções de segurança

PK 600: 2004/42/IIIB (al)(850)793: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.al) em forma pronta a usar é um máximo de 850 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é de 793 g/l.