

Informações técnicas

PUR BLACK DIAMONT D 403

Categoria do produto: **C 3.2**

Fundo preto

Campos de utilização

Fundo preto para reparação de pinturas de automóveis

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 25 % ± 2	Densidade 0,870 – 0,970 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

Aplicação

Antes de serem utilizadas, as novas bases de mistura têm de ser agitadas primeiro manualmente e, depois, na máquina de mistura durante 15 minutos. Agitar todos os produtos armazenados na máquina de mistura duas vezes por dia, durante 15 minutos.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Limpe com PK 700 ou PK 2000.

Lixe com P400 (lixar aparelho e pintura antiga resistente a solvente completamente evaporada).

Limpe com PK 700 ou PK 2000.


Alternativa: Aplique vedante ou primário húmido sobre húmido R-M.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



PUR BLACK DIAMONT D 403



	DIAMONT D 403 BC 020	100 % por vol. 60 % por vol.	100 g 53 g
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: Norma DIN 4-:	40 segundos 18 segundos	
	Tempo de vida:	24 horas a 20 °C	
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola Minijet-HVLP	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bars no bico 2,0 bars
	Número de demãos: Espessura da película:	2 20 µm	
	Secagem a 20 °C	15 min.	

Acabamento

Depois da evaporação, aplique verniz húmido sobre húmido R-M.

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto