

Informações técnicas

SPEEDFLASH

Aditivo para acelerar a secagem

Categoria do produto: **C 5**

Campos de utilização

Aditivo para acelerar a secagem dos vernizes VOC standard de 2 componentes da R-M e dos vernizes standard de 2 componentes da R-M em superfícies verticais.

Informações adicionais

O aditivo também pode ser utilizado para reduzir os tempos de secagem do PERFECTFILLER. O SPEEDFLASH aumenta a reacção química dos produtos em que é utilizado, permitindo tempos de espera mais curtos antes de lixar ou polir, ou poder iniciar a montagem.

O SPEEDFLASH é especialmente adequado para a reparação de pequenos danos.

Características técnicas

Conteúdo de sólidos < 0,5 %	Densidade 0,830 – 0,930 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

A quantidade de SPEEDFLASH a adicionar corresponde à quantidade de diluente indicada na relação de mistura standard.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH está a ser utilizado.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



SPEEDFLASH



	Verniz VOC standard da R-M H 420 SPEEDFLASH Misture bem e filtre antes da aplicação.	Verniz standard da R-M H 9000 SPEEDFLASH Misture bem e filtre antes da aplicação.																					
	PERFECTFILLER D 70 / D 80 SPEEDFLASH Misture bem e filtre antes da aplicação.																						
A adição de SPEEDFLASH reduz o tempo de vida dos produtos.																							
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH está a ser utilizado.																						
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH está a ser utilizado.																						
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50°C:</td> <td style="text-align: right;">60°C:</td> </tr> <tr> <td>CHRONOLUX CP</td> <td style="text-align: right;">15 min.</td> <td style="text-align: right;">10 min.</td> </tr> <tr> <td>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</td> <td style="text-align: right;">30 min.</td> <td style="text-align: right;">25 min.</td> </tr> <tr> <td>CHRONOTOP</td> <td style="text-align: right;">10 min.</td> <td style="text-align: right;">/</td> </tr> <tr> <td>CRYSTALTOP HS / STARTOP HS</td> <td style="text-align: right;">15 min.</td> <td style="text-align: right;">10 min.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">20°C:</td> <td style="text-align: right;">60°C:</td> </tr> <tr> <td>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</td> <td style="text-align: right;">2 h</td> <td style="text-align: right;">15 min.</td> </tr> </table>			50°C:	60°C:	CHRONOLUX CP	15 min.	10 min.	CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP	30 min.	25 min.	CHRONOTOP	10 min.	/	CRYSTALTOP HS / STARTOP HS	15 min.	10 min.		20°C:	60°C:	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK	2 h	15 min.
	50°C:	60°C:																					
CHRONOLUX CP	15 min.	10 min.																					
CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP	30 min.	25 min.																					
CHRONOTOP	10 min.	/																					
CRYSTALTOP HS / STARTOP HS	15 min.	10 min.																					
	20°C:	60°C:																					
PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK	2 h	15 min.																					

Acabamento

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto