

## PREP'ART

### Novo painel com demão electroforésica catódica (primário)

#### A 1.1

#### Descrição do processo

O PREP'ART é um sistema de 6 processos de correspondência para pintar todos os substratos encontrados nas operações de pintura de automóveis.

Estes processos foram desenvolvidos para que os pintores profissionais possam manter a qualidade das pinturas dos automóveis com uma eficiência notável.

#### Substratos

- Demão electroforésica catódica (primário OEM)

#### Produtos necessários

- PK 700 ou PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- Esmalte R-M

#### Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.




Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.


#### Pré-tratamento

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|  | Desengordurar PK 700 ou PK 1000 |
|---|---------------------------------|

#### Aparelho

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | EXTRASEALER WHITE / BLACK<br>D 70 / D 80<br>FR 500 / R 2200 / R 2300 | 300 % por vol.<br>100 % por vol.<br>100 % por vol. |
|  | Demãos:<br>Espessura da película:                                    | 1<br>20 – 35 µm                                    |
|  | Evaporação a 20 °C   | 15 minutos   |

#### Esmalte

|   |  |
|---|--|
|  | ONYX HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS<br>Aplique de acordo com a Folha de Dados Técnicos. |
|---|--|

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017