

# Informações técnicas

## SPEEDFLASH

Categoria do produto: **C 5**

Aditivo para acelerar a secagem

### Campos de utilização

Aditivo para acelerar a secagem dos vernizes VOC standard de 2 componentes da R-M e dos vernizes standard de 2 componentes da R-M em superfícies verticais.

### Informações adicionais

O aditivo também pode ser utilizado para reduzir os tempos de secagem do PERFECTFILLER. O SPEEDFLASH aumenta a reacção química dos produtos em que é utilizado, permitindo tempos de espera mais curtos antes de lixar ou polir, ou poder iniciar a montagem.

O SPEEDFLASH é especialmente adequado para a reparação de pequenos danos.

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos < 0,5 %	Densidade 0,830 – 0,930 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

### Aplicação

A quantidade de SPEEDFLASH a adicionar corresponde à quantidade de diluente indicada na relação de mistura standard.

### Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH está a ser utilizado.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



## SPEEDFLASH



	Verniz VOC standard da R-M H 420 SPEEDFLASH Misture bem e filtre antes da aplicação.	<table> <tr> <td><b>PERFECTFILLER</b></td> <td>100 % por vol.</td> </tr> <tr> <td><b>D 70 / D 80</b></td> <td>25 % por vol.</td> </tr> <tr> <td><b>SPEEDFLASH</b></td> <td>25 % por vol.</td> </tr> </table> Misture bem e filtre antes da aplicação.	<b>PERFECTFILLER</b>	100 % por vol.	<b>D 70 / D 80</b>	25 % por vol.	<b>SPEEDFLASH</b>	25 % por vol.									
<b>PERFECTFILLER</b>	100 % por vol.																
<b>D 70 / D 80</b>	25 % por vol.																
<b>SPEEDFLASH</b>	25 % por vol.																
A adição de SPEEDFLASH reduz o tempo de vida dos produtos.																	
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH está a ser utilizado.																
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH está a ser utilizado.																
	<table> <tr> <td><b>CHRONOLUX CP</b></td> <td><b>50°C:</b></td> <td><b>60°C:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>15 min.</td> <td>10 min.</td> </tr> <tr> <td><b>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</b></td> <td>30 min.</td> <td>25 min.</td> </tr> <tr> <td><b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b></td> <td><b>20°C:</b></td> <td><b>60°C:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 h</td> <td>15 min.</td> </tr> </table>		<b>CHRONOLUX CP</b>	<b>50°C:</b>	<b>60°C:</b>		15 min.	10 min.	<b>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</b>	30 min.	25 min.	<b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b>	<b>20°C:</b>	<b>60°C:</b>		2 h	15 min.
<b>CHRONOLUX CP</b>	<b>50°C:</b>	<b>60°C:</b>															
	15 min.	10 min.															
<b>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</b>	30 min.	25 min.															
<b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b>	<b>20°C:</b>	<b>60°C:</b>															
	2 h	15 min.															

### Acabamento

### Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança actuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto