

Область применения

Лак с низким содержанием растворителя для ремонта автомобилей с заводскими покрытиями стойкими к царапинам.

Дополнительная информация

Лак SUPREMETOP CP обеспечивает безупречное качество лакового покрытия. Продукт является устойчивым к возникновению царапин благодаря хорошим самозатягивающимся свойствам. SUPREMETOP CP хорошо полируется.

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 55 % ± 2	Плотность 0.950 – 1.050 г/см ³
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 36 месяцев

Применение

Замечание: Используйте медленный разбавитель SC 880 / GV 500 для высоких температур или при окраске больших поверхностей.

Для комбинированных ОСК, учитывайте, что потребуется дополнительный нагрев до того, как температура поверхности детали достигнет заданного параметра.







Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

SUPREMETOP CP разработан для использования с базовыми эмалями ONYX HD и DIAMONT (добавить 3% H 9000 в DIAMONT).

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015



	SUPREMETOP CP H 802 SC 850	100 г 40 г 20 г	
	Вязкость при 20°C: ISO 4: DIN 4:	40 – 50 секунд 18 – 20 секунд	
	Жизнеспособность: 1 час при 20°C		
	HVLP пистолет Традиционный пистолет	1.3 – 1.5 мм 1.3 – 1.4 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия:	2 40 – 60 мкм 3 – 5 минут между слоями	
	Сушка при 60°C	40 мин.	
	(короткие волны)	10 мин.	

Завершение

Финальные операции после завершения сушки и остывания

Инструкция по безопасности

2004/42/IIВ(d)420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 в готовом к использованию состоянии максимально составляет. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.