

UltraTOP





C 2A46

Klarlack, performance

Anwendungsbereich:	Advance Serie - Klarlack, besonders für ONYX HD Basislacke.
Eigenschaften:	Effizienter Klarlack - produktiver Klarlack. Kurze Trocknungszeit mit reduzierter Aushärtungsenergie. Für ein breites Anwendungsspektrum.
Hinweis:	Härter und Einstellzusatz auf Temperatur und Objektgröße abstimmen.

Festkörper	64 %
Dichte	1-1,01 g/cm ³
Lagerbedingungen	5-45 °C
Haltbarkeit	24 Monate

2:1+10 Vol. %

	Mischungsverhältnis	100 Vol. %	C 2A46 Klarlack, performance
	Härter	50 Vol. %	H 2A14 Decklackhärter, kurz H 2A24 Decklackhärter, mittel H 2A34 Decklackhärter, lang
	Verdünnung	10 Vol. %	R 2A14 Verdünnung, kurz R 2A24 Verdünnung, mittel R 2A34 Verdünnung, lang
	Spritzviskosität 20°C	DIN 4: 17-19 s	
	Potlife bei 20°C	30 min	

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

UltraTOP

C 2A46

Klarlack, performance



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

Spritzdruck	2 bar
Düsengröße	1,2-1,3
Spritzgänge	2
Ablüftzeit bei 20 °C	1 - 3 min. Ablüften zwischen den Spritzgängen. Kein Ablüften vor der Ofentrocknung.
Schichtdicke:	40-50 µm
Lackier-Hinweise	Alternativ: 1 1/2 Spritzgänge (Kein Ablüften zwischen den Spritzgängen nötig).

Trocknung



Trocknung bei 20 °C	3 h
Trocknung bei 40 °C	20 min
Trocknung bei 60 °C	15 min

Abschließender Hinweis Polierbar nach vorgegebener Trocknung und Abkühlung.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

