

# GlossTOP+

## C 2A64

### Variant with flex additive A 2A44 FlexADD

<b>Anwendungsbereich:</b>	Advance Series - Clear coat, superior gloss C 2A64 GlossTOP+ with flex additive A 2A44 FlexADD.
<b>Eigenschaften:</b>	Elastified
<b>Hinweis:</b>	Addition of 25% by vol.



<b>Mischungsverhältnis</b>	4	C 2A64 Klarlack, superior Glanz
<b>PreMix</b>	1	A 2A44 Flex Additiv

#### 2:1+10 Vol. %



<b>Mischungsverhältnis</b>	100 Vol. %	PreMix
----------------------------	------------	--------



<b>Härter</b>	50 Vol. %	H 2A14 Decklackhärter, kurz H 2A24 Decklackhärter, mittel H 2A34 Decklackhärter, lang
---------------	-----------	---



<b>Verdünnung</b>	10 Vol. %	R 2A14 Verdünnung, kurz R 2A24 Verdünnung, mittel R 2A34 Verdünnung, lang
-------------------	-----------	---



<b>Spritzviskosität 20°C</b>	DIN 4: 19-23 s	<b>Potlife bei 20°C</b>	4 h
	ISO 4: 45-60 s		

#### Sicherheitshinweis:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



# GlossTOP+

## C 2A64

Variant with flex additive A 2A44 FlexADD



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

		HVLP-Fließbecherpistole	Compliant Fließbecherpistole
Spritzdruck	bar		2
Düseninnendruck	bar	0,7	
Düsengröße		1,3	1,3-1,4
Spritzgänge			2
Schichtdicke:	µm		50-60

### Trocknung



Trocknung bei 20 °C 16 h

Trocknung bei 60 °C 45 min



Infrarot (kurzwellig) 8 min

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

### Sicherheitshinweis:

**2004/42/II B(d)(420)419:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.