

MatTOP+

C 2A93

Variante mit A 2RM9 Mattierungsmittel

- Anwendungsbereich:** Advance Series - Klarlack besonders für ONYX HD Basislack mit A 2RM9.
- Eigenschaften:** Für Anwendungen, bei denen extrem matte Oberflächen erforderlich sind.
- Hinweis:**
- Bis zu einem Maximum von 20% nach Gewicht kann A 2RM9 Mattierungsmittel dem C 2A93 Klarlack, matt, hinzugefügt werden.
 - Die Zugabe von maximal 20% des A 2RM9 Mattierungsmittels führt zu einem Glanzgrad von 5 Einheiten (im Winkel von 60° gemessen).
 - Bereiten sie nur die Farbmenge vor, die am selben Tag verwendet wird, da sich der Glanzgrad beim Lagern der Mischung ändern kann!
 - Sofort nach Zugabe von A 2RM9 Mattierungsmittel umrühren!



Mischungsverhältnis	100 Vol. %	C 2A93 Klarlack, matt
PreMix	20 Vol. %	A 2RM9 MATTING AGENT

2:1



Mischungsverhältnis	100 Vol. %	PreMix
----------------------------	------------	--------



Härter	50 Vol. %	H 2A94 Härter, matt
---------------	-----------	---------------------



Spritzviskosität 20°C	DIN 4: 18-21 s
	ISO 4: 40-55 s
Potlife bei 20°C	2 h

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(e)(840)629: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 629 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



MatTOP+

C 2A93

Variante mit A 2RM9 Mattierungsmittel


HVLP-Fließbecherpistole

Compliant Fließbecherpistole

Spritzdruck		2 bar
Düseninnendruck	0,7 bar	
Düsengröße	1,3	1,3-1,4
Spritzgänge	2	
Ablüßzeit bei 20 °C	Nach jedem Spritzgang und vor Ofentrocknung matt ablüften lassen. Nach dem ersten Spritzgang 10 – 15 min, nach dem zweiten Spritzgang 15 – 20 min. ablüften lassen. Nicht mehr als 25 min. nach jedem Spritzgang ablüften lassen.	
Schichtdicke:	40-50 µm	

Trocknung


Trocknung bei 20 °C 8 h

Trocknung bei 60 °C 30 min

Infrarot (kurzwellig) 8 min

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIB(e)(840)629: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 629 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

