

FastTOP

C 2A44

Klarlak hurtig tørring

Påføring:	Advance Serien - Klarlak specielt til ONYX HD basefarver.
Egenskaber:	Hurtig tørrende klarlak for højere produktivitet. Til mindre skader og op til en hel bil side
Bemærkninger:	Vælg hærder og fortynder i henhold til omgivende temperatur og størrelse på objekt som skal lakeres.

Tørrstoffinnhold	59 %
Densitet	0,9-1,05 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur	5-45 °C

VOC ready for use 419 g/l

2:1+10 %



Blandingsforhold

100 vol.%

C 2A44 Klarlak hurtig tørring



Hærdere

50 vol.%

H 2A14 Toplak, hærder, hurtig
H 2A24 Toplak, hærder, medium
H 2A34 Toplak, hærder, langsom



Fortyndere

10 vol.%

R 2A14 Fortynder, hurtig
R 2A24 Fortynder, medium
R 2A34 Fortynder, langsom



Sprøjteviskositet ved 20°C

DIN 4: 18-21 s

ISO 4: 40-55 s

Brugstid ved 20°C

45 min

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.



Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktgenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.





FastTOP

C 2A44

Klarlak hurtig tørring

	 HVLP overliggende	 Højtrykspistol
Sprøjtetryk	2 bar	2 bar
ved mundstykket	0,7 bar	
Dyse størrelse	1,3-1,5	1,3-1,4
Sprøjtegange	1½ sprøjtegang (ingen udluftning mellem sprøjtegangene).	
Udluftning ved 20°C	Ingen udluftning før tørring	
Lagtykkelse:	40-60 µm	
Instruktioner ved lakering	Alternativ: 2 sprøjtegange med 3-5 min. udluftning mellem sprøjtegangene.	

Tørring

	Tørring ved 20 °C	8 t
	Tørring ved 60 °C	20-25 min
	Infrarød (kortbølge)	10 min

Ekstra bemærkninger tørring Drying times can be influenced by the selection of hardener, thinner and application. Additive A 2A14 SpeedADD can reduce drying times.

Bemærkning Kan poleres efter de specificerede tørretider og afkøling.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktgenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendte kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RM.PAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.