

# FastTOP

## C 2A44

### Variant med speed additiv

**Påføring:** Advance Serien - Klarlak, hurtig tørring C 2A44 FastTOP med speed additiv A 2A14 SpeedADD.

**Egenskaber:** • Reducering af tørretider.

---

VOC ready for use 419 g/l

---

#### Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm

Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig

sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og

fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed.

Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel

og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan

fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RM.PAINT.COM](http://www.RM.PAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent.

Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed.

Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan





fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RM.PAINT.COM](http://www.RM.PAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde



# FastTOP

## C 2A44

### Variant med speed additiv

	<b>2:1+10%</b>	
	<b>Blandingsforhold</b>	100 vol.% C 2A44 Klarlak hurtig tørring
	<b>Hærdere</b>	50 vol.% H 2A14 Toplak, hærder, hurtig H 2A24 Toplak, hærder, medium
	<b>Fortyndere</b>	10 vol.% A 2A14 Speed additive
	<b>Sprøjteviskositet ved 20°C</b>	DIN 4: 18-21 s ISO 4: 40-55 s
	<b>Brugstid ved 20°C</b>	45 min

#### Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm

Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig

sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og

fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed.

Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel

og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan

fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RMPAINT.COM](http://www.RMPAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent.

Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed.



Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RMPAINT.COM](http://www.RMPAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent.

Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

# FastTOP

## C 2A44

Variant med speed additiv

	 HVLP overliggende	 Højtrykspistol
Sprøjtetryk	2 bar	2 bar
ved mundstykket	0,7 bar	
Dyse størrelse	1,3-1,5	1,3-1,4
Sprøjtegange	1½ sprøjtegang (ingen udluftning mellem sprøjtegangene).	
Udluftning ved 20°C	Ingen udluftning før tørring	
Lagtykkelse:	40-60 µm	

### Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm

Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig

sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og

fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed.

Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel

og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan

fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RMPAINT.COM](http://www.RMPAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent.

Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed.

Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan

fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RMPAINT.COM](http://www.RMPAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

# FastTOP

## C 2A44

### Variant med speed additiv

#### Tørring



Tørring ved 20 °C 1 t

Tørring ved 60 °C 15 min



Infrarød (kortbølge) 6 min

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparaionsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

#### Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm

Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig

sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og

fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed.

Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel

og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan

fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RMPAINT.COM](http://www.RMPAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent.

Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed.

Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan

fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.RMPAINT.COM](http://www.RMPAINT.COM) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

