

Mat black

SC T2A204

UNO HD Serien færdigblandet farve

Påføring:	Advance Serien - UNO HD Serie færdigblandet farve.
Egenskaber:	Toplak - mat sort
Bemærkninger:	Må kun blandes med Advance Serien hærdet H 2A24 og Advance Serien fortynder R 2A24. Det er ikke muligt med matte overflader at; • fjerne støvkorn ect. ved at polere fordi polering ændrer glansgraden. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig med rengøring og påføring. • at lave udsprøjtning med SC T2A204 fordi lagtykkelsen i udsprøjtningssområdet varierer, og dette ændrer glansgraden. Derfor anbefales det at påføre SC T2A204 på hele panelet.

Tørrstoffinnhold	42 %
Oppbevaringstemperatur	5-45 °C
Lagerholdbarhed	36 måneder

VOC ready for use	700 g/l
--------------------------	---------

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/II B(d)(840)700: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 840 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 700 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm
Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RM.PAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent.





Enhver overholdelse af ophavsrettigheder og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde





Mat black

SC T2A204

UNO HD Serien færdigblandet farve

		2:1+10 %	
	Blandingsforhold	100 vol. %	SC T2A204 UNO HD Serien færdigblandet farve
	Hærdere	50 vol. %	H 2A24 Toplak, hærdere, medium
	Fortyndere	10 vol. %	R 2A24 Fortynder, medium
	Sprøjteviskositet ved 20°C	DIN 4: 19-23 s ISO 4: 45-60 s	
	Brugstid ved 20°C	2 t	

	 HVLP overliggende	 Højtrykspistol
Sprøjtetryk	2 bar	2 bar
ved mundstykket	0,7 bar	
Dyse størrelse	1,3-1,5	1,3-1,4
Sprøjtegange	2	
Udluftning ved 20°C	Udluft til mat overflade imellem sprøjtegangene og før tørring. Efter første sprøjtegang udluft i 10 – 15 min, efter anden sprøjtegang udluft i 15 – 20 min. Udluft maks. i 25 min efter hver sprøjtegang.	
Lagtykkelse:	40-50 µm	

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(840)700: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 840 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 700 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPCOM.COM eller direkte fra din salgskonsulent.

Enhver overholdelse af ophavsrettigheder og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

Mat black

SC T2A204

UNO HD Serien færdigblandet farve

Tørring



Tørring ved 20 °C 8 t

Tørring ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

Bemærkning Matte overflader kan ikke poleres for at fjerne støvkorn ect..

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIB(d)(840)700: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 840 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 700 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktgenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RM.PAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent.

Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

