

TopcoatMIX

T 2A55

UNO HD Serien Binder

Påføring: Advance Serien - UNO HD Serien binder.

Egenskaber:

Bemærkninger: Omrøres grundigt og sies før brug. Vælg Advance serien hærdere og fortyndere i henhold til omgivende temperatur og størrelsen på objektet som skal lakeres. Brug ikke tonefarver alene. Skal altid bruges sammen med UNO HD serien binder T 2A55 TopcoatMIX.

Oppbevaringstemperatur 5-45 °C

VOC ready for use 419 g/l

2:1+10 %



Blandingsforhold

100 vol. %

T 2A55 UNO HD Serien Binder
(i henhold til blande recept)



Hærdere

50 vol. %

H 2A14 Toplak, hærdere, hurtig
H 2A24 Toplak, hærdere, medium
H 2A34 Toplak, hærdere, langsom



Fortyndere

10 vol. %

R 2A14 Fortynder, hurtig
R 2A24 Fortynder, medium
R 2A34 Fortynder, langsom



Sprøjteviskositet ved 20°C

DIN 4: 19-23 s

ISO 4: 45-60 s

Brugstid ved 20°C

2 t

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l. Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktens egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent.



Enhver overholdelse af ophavsrettigheder og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde



TopcoatMIX

T 2A55

UNO HD Serien Binder

	 HVLP overliggende	 Højtrykspistol
Sprøjtetryk	2 bar	2 bar
ved mundstykket	0,7 bar	
Dyse størrelse	1,3-1,5	1,3-1,4
Sprøjtegange	2	
Udluftning ved 20°C	ca. 5 minutter efter hver sprøjtegang.	
Lagtykkelse:	40-60 µm	
Instruktioner ved lakering	1 ½ sprøjtegang (ingen udluftning mellem sprøjtegangene).	

Tørring

	Tørring ved 20 °C	8 t
	Tørring ved 60 °C	30 min
	Infrarød (kortbølge)	8 min

Ekstra bemærkninger tørring

Valg af hærdere og fortyndere kan have indflydelse på tørretiden og påføringen.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l. Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktgenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde