

UltraTOP

C 2A46

Variante con aditivo texturante A 2A84 TextureADD

Aplicación:	Laca - Serie Advance, rendimiento de C 2A46 UltraTOP con el aditivo texturante A 2A84 TextureADD.
Observaciones:	Añadir entre un 25% y un 50% de A 2A84 para obtener la textura deseada o mezclar según la fórmula de mezcla publicada.



Relación de mezcla	2	C 2A46 Laca, performance
Premezcla	1	A 2A84 Aditivo texturizante
O cantidades según la fórmula publicada.		



Relación de mezcla	2:1+10 % del vol.	Premezcla
	100 % del vol.	



Endurecedor	50 % del vol.	H 2A24 Endurecedor para esmalte monocapa, medio
--------------------	---------------	---



Diluyente	10 % del vol.	R 2A24 Diluyente medio
------------------	---------------	------------------------



Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 17-19 s
--	----------------

Vida de la mezcla a 20°C	30 min
---------------------------------	--------

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

UltraTOP

C 2A46

Variante con aditivo texturante A 2A84 TextureADD



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

Presión de aplicación	2 bar
Tamaño de la boquilla	1,2-1,3
Número de manos	2
Evaporación a 20 °C	Dejar evaporar hasta aspecto mate entre manos y antes del secado al horno.
Espesor de película:	40-50 µm

Secado



Secado a 20 °C	10 h
Secado a 40 °C	30 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal. La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

