

# 1K PROTECT Dark Grey

## PM 2A34

### Imprimación, gris oscuro

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Aplicación:</b>    | Advance Series - soluciones de fondo.   |
| <b>Propiedades:</b>   | Lata de aerosol: para lijados más pequeños. Para un proceso rápido y protección contra la corrosión.  |
| <b>Observaciones:</b> | Material listo al uso<br><b>Producto adecuado en</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chapa de acero</li><li>• Chapa de acero galvanizado</li><li>• Aluminio</li><li>• Piezas OEM con e-coat</li><li>• Pintura antigua</li><li>• GRP / SMC</li></ul> |

**Temperatura de almacenamiento** 5-45 °C

**Tiempo de almacenamiento** 36 meses



#### Limpieza

Limpiar con PK 1A15 o PK 2A15.

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIB(e)(840)695:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 695 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# 1K PROTECT Dark Grey

## PM 2A34

### Imprimación, gris oscuro

#### Modo de empleo



No utilizar latas de aerosol deformadas. Mientras se agita la lata, no golpearla contra objetos sólidos. Durante la agitación, se liberan las bolas mezcladoras. Evitar golpes, roces e impactos.



Agitar enérgicamente durante 2 min antes de cada uso.



Número de manos: 3 - 4  
Espesor: 30 - 40  $\mu\text{m}$   
Evaporación a 20°C: aprox. 5 min entre manos

#### Secado



Secado a 20 °C 1,5-2 h

Secado a 60 °C 30 min



Infrarrojos (onda corta) 5 min 50%



Lijado

P800

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(e)(840)695:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 695 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1  $\mu\text{m}$ .

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.