

EasyFILLER Black

P 2A35

Variante con A 2A44 FlexADD para plásticos pintables

Aplicación:	Advance Series - soluciones para fondo.
Propiedades:	Elastificado
Observaciones:	Se puede mezclar con EasyFILLER Blanco en cualquier proporción para producir diferentes tonos de gris.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C
Tiempo de almacenamiento 24 meses

Modo de empleo



Si las piezas de plástico están imprimadas con PlasticADHESION, el producto se puede utilizar en
Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido



Relación de mezcla	4	P 2A35 Imprimación aparejo fácil de lijar, negro
Premezcla	1	A 2A44 Aditivo flexibilizante

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(c 1)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.





La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.





EasyFILLER Black

P 2A35

Variante con A 2A44 FlexADD para plásticos pintables

		4:1:1	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	Premezcla
	Endurecedor	25 % del vol.	H 2A30 Endurecedor de imprimación aparejo H 2A31 Endurecedor para imprimación aparejo, lento
	Diluyente	25 % by volume	R 2A14 Diluyente rápido R 2A24 Diluyente medio R 2A34 Diluyente lento
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 20-24 s ISO 4: 50-65 s	Vida de la mezcla a 20°C 60 min

	 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	bar	2
En la boquilla	bar	0,7
Tamaño de la boquilla	1,7-1,9	1,6-1,8
Número de manos	2	
Evaporación a 20 °C	min Evaporación entre manos hasta aspecto mate, sin evaporación antes del secado.	
Espesor de película:	µm	aprox. 50 µm

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(c 1)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



EasyFILLER Black

P 2A35

Variante con A 2A44 FlexADD para plásticos pintables

Secado



Secado a 20 °C 4 h

Secado a 60 °C 40 min



Infrarrojos (onda corta) 9 min



Lijadora orbital

P400-P500

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(c 1)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c 1) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.