

MultiPROTECT Black

P 2A65

Variante para aplicación húmedo sobre húmedo (plásticos pintables)

Aplicación:	Advance Series - soluciones para fondo.
Propiedades:	Imprimación aparejo DTM, negro
Observaciones:	MultiPROTECT Negro se puede mezclar con MultiPROTECT Blanco para lograr diferentes tonos de gris.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C
Tiempo de almacenamiento 24 meses



Limpieza

Limpiar la superficie con Undercoat HydroPREP antes de aplicar MultiPROTECT Negro.

Modo de empleo



Usar en sustratos de plástico en combinación con A 2A45 PlasticADD.

Producto adecuado sobre

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido

Chapa de acero / Chapa de acero galvanizado / Aluminio / Piezas nuevas aplicadas con cataforesis / Pintura antigua

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(c 1)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c 1) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

MultiPROTECT Black

P 2A65

Variante para aplicación húmedo sobre húmedo (plásticos pintables)

		4:1:1	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	P 2A65 Imprimación aparejo DTM, negro
	Endurecedor	25 % del vol.	H 2A60 Endurecedor Multi protect
	Diluyente	25 % del vol.	A 2A45 Aditivo para adherencia en plásticos
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 15-20 s	
		ISO 4: 25-50 s	
	Vida de la mezcla a 20°C	90 min	

	 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación		2 bar
En la boquilla	0,7 bar	
Tamaño de la boquilla	1,3	1,3-1,4
Número de manos		½ + 1
Evaporación a 20 °C	Dejar evaporar entre manos hasta aspecto mate y 25 - 30 min de evaporación después de aplicar.	
Espesor de película:	30-40 µm	

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(c I)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

MultiPROTECT Black

P 2A65

Variante para aplicación húmedo sobre húmedo (plásticos pintables)

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/II B(c 1)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

