

# QuickFILLER Black

## P 2A75

Variante Húmedo sobre Húmedo con A 2A45 PlasticADD para plásticos pintables

<b>Aplicación:</b>	Advance Series - soluciones para fondo.
<b>Propiedades:</b>	Aditivo A 2A45 PlasticADD que hace que QuickFILLER negro sea adecuado para la aplicación directa sobre todos los sustratos plásticos pintables.
<b>Observaciones:</b>	Se puede mezclar con QuickFILLER Blanco en cualquier proporción para producir diferentes tonos de gris.

---

**Temperatura de almacenamiento** 5-45 °C  
**Tiempo de almacenamiento** 24 meses

---

### Modo de empleo



Usar en sustratos de plástico en combinación con A 2A45 PlasticADD.

**Producto adecuado en**

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido

**El producto también se puede aplicar a piezas nuevas adyacentes con cataforesis.**

---

### Aviso de seguridad:

**2004/42/II B(c 1)(540)539:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.





La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.





# QuickFILLER Black

## P 2A75

Variante Húmedo sobre Húmedo con A 2A45 PlasticADD para plásticos pintables

	<b>3:1:1</b>	
	<b>Relación de mezcla</b>	100 % del vol. <span style="float: right;">P 2A75 Aparejo húmedo sobre húmedo, negro</span>
	<b>Endurecedor</b>	33 % del vol. <span style="float: right;">H 2A30 Endurecedor de imprimación aparejo H 2A31 Endurecedor para imprimación aparejo, lento</span>
	<b>Diluyente</b>	33 % by volume <span style="float: right;">A 2A45 Aditivo para adherencia en plásticos</span>
	<b>Viscosidad de aplicación a 20°C</b>	DIN 4: 17-19 s ISO 4: 35-45 s
	<b>Vida de la mezcla a 20°C</b>	60 min

		
	<b>Pistola de gravedad HVLP</b>	<b>Pistola de gravedad homologada</b>
<b>Presión de aplicación</b>		2 bar
<b>En la boquilla</b>	0,7 bar	
<b>Tamaño de la boquilla</b>	1,3-1,4	1,3-1,4
<b>Número de manos</b>	1-2 (una sobre el área de enmasillado y una sobre la superficie completa que debe ser pintada)	
<b>Evaporación a 20 °C</b>	15-20 min	
<b>Espesor de película:</b>	20-35 µm	

### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# QuickFILLER Black

## P 2A75

### Variante Húmedo sobre Húmedo con A 2A45 PlasticADD para plásticos pintables

**Observaciones**      Aplicar el esmalte húmedo sobre húmedo.

---

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

---

#### **Aviso de seguridad:**

**2004/42/II B(c 1)(540)539:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

