

# TopcoatMix

## T 2A55

### Variante con aditivo texturante A 2A84 TextureADD

**Aplicación:** Advance Series - Resina para Serie UNO HD TopcoatMix T 2A55 (según fórmula de mezclas) con aditivo texturante A 2A84 TextureADD.

**Observaciones:** Añadir un máximo del 100 % en volumen de A 2A84 a la fórmula de color con T 2A55 mezclada para producir la textura deseada o mezclar según la fórmula de mezcla.



<b>Relación de mezcla</b>	1	T 2A55 Resina de Mezcla Serie UNO HD
<b>Premezcla</b>	1	A 2A84 Aditivo texturizante

O según la fórmula de mezcla.

**2:1+10 % del vol.**



<b>Relación de mezcla</b>	100 % del vol.	Premezcla
---------------------------	----------------	-----------



<b>Endurecedor</b>	50 % del vol.	H 2A24 Endurecedor para esmalte monocapa, medio
--------------------	---------------	---



<b>Diluyente</b>	10 % del vol.	R 2A24 Diluyente medio
------------------	---------------	------------------------



<b>Viscosidad de aplicación a 20°C</b>	DIN 4: 19-23 s	<b>Vida de la mezcla a 20°C</b>	6 h
	ISO 4: 45-60 s		

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.



Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



# TopcoatMix

## T 2A55

### Variante con aditivo texturante A 2A84 TextureADD

		 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	bar		2
En la boquilla	bar	0,7	
Tamaño de la boquilla		1,3	1,3-1,4
Número de manos			2
Evaporación a 20 °C	min	Dejar evaporar hasta mate entre manos y antes de hornear.	
Espesor de película:	µm	50-70	

#### Secado

	Secado a 20 °C	10 h
	Secado a 60 °C	30 min
	Infrarrojos (onda corta)	8 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.