

# BrushBODY

## B 2A13

### Universele kwastplamuur

<b>Toepassing:</b>	Advance Series - Universele kwastplamuur.
<b>Eigenschappen:</b>	Als grove en fijne kwastplamuur voor het modelleren van profielen en rondingen. Hoog vaste stof gehalte (High Solid), snelle droging, gemakkelijk schuurbaar.
<b>Opmerkingen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Universele kwastplamuur en peroxideverharder (rood) goed mengen (homogene kleur, geen marmereffect).</li><li>• Mengen in kunststof beker, aanbrengen met platte kwast.</li><li>• Na gebruik, kwast direct reinigen.</li><li>• Per laag niet meer dan 400 µm aanbrengen. Nooit meer dan 3% peroxideverharder toevoegen. Teveel of niet goed vermengde verharder tast de aflak aan (verkleuring).</li><li>• Zachte, niet doorgeharde lak volledig wegschuren. Uitsluitend op blank metaal plamuren.</li></ul>

---

<b>Opslagtemperatuur</b>	5-45 °C
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden

---



#### Reiniging

Reinigen met PK 1A15 of PK 2A15.

---

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/II B(b)(250)180:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 180 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# BrushBODY

## B 2A13

### Universele kwastplamuur

#### Verwerking

##### Product toepasbaar op;



- Staal
- Aluminium
- OEM KTL delen
- Oude laklagen



2-3 x



##### Mengverhouding

B 2A13 Universele kwastplamuur  
100% by weight



##### Verharder

H 2RM1 Body filler hardener  
2-3% in gewicht van het stamproduct.



##### Verdunning

R 2A14 Thinner, fast  
Max. 4%



Spuitviscositeit 20°C

DIN 4:

Verwerkingstijd  
20°C

5 min

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(b)(250)180:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 180 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# BrushBODY

## B 2A13

### Universele kwastplamuur

#### Droging



Droging bij 20 °C 30 min



Infrarood (korte golf) 5-7 min



Schuren Excentrisch

P80 / P150 / P240 (gebruik controlemiddel)

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(b)(250)180:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 180 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.