

# 1K PROTECT Dark Grey

## PM 2A34

### Primer toepassing voor doorgeschuurde randjes

<b>Toepassing:</b>	Advance Series - Primer voor doorgeschuurde randjes, tot blank metaal in spuitbus.
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Goede corrosiewering op staal, verzinkt staal en aluminium.</li><li>• Snelle droging</li><li>• Goede lakstand</li></ul>
<b>Opmerkingen:</b>	Product is klaar voor gebruik. <b>Product toepasbaar op;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Staal</li><li>• Verzinkt staal</li><li>• Aluminium</li><li>• OEM KTL delen</li><li>• Oude laklagen</li><li>• GRP / SMC</li></ul>

---

<b>Opslagtemperatuur</b>	5-45 °C
<b>Houdbaarheid</b>	36 maanden

---



#### Reiniging

Reinigen met PK 1A15 of PK 2A15.

---

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(e)(840)695:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 695 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# 1K PROTECT Dark Grey

## PM 2A34

### Primer toepassing voor doorgeschuurde randjes

#### Verwerking



Gebruik geen vervormde spuitbussen. Sla tijdens het schudden van het blik niet tegen vaste voorwerpen. Tijdens het schudden komen de mengkogels vrij. Vermijd stoten, en wrijving.



2 minuten goed schudden voor gebruik.



Aantal lagen: 1

Laagdikte: 10 - 15 µm

Uitdamp tijd bij 20°C: tot mat, uitdamp tijd kan verkort worden door gebruik van de juiste droogsystemen.



Schuren

P800

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(e)(840)695:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 695 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.