

# MultiPROTECT Grey

## P 2A63

Variant for primer filler application for B 2A63 SprayBODY.

**Toepassing:** Advance Series - undercoat solutions.

**Eigenschappen:** DTM primer filler, grey

**Opslagtemperatuur** 5-45 °C

**Houdbaarheid** 24 maanden



### Reiniging

Clean the surface with Undercoat HydroPREP before applying MultiPROTECT Grey.

### Verwerking

#### Product is suitable on

- Sheet steel
- OEM parts with e-coat
- Old paintwork



#### PK 2P50 PRO Prep-R and P 2A63 MultiPROTECT Grey needed on bare

- Galvanised sheet steel
- Aluminium

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.





De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.





# MultiPROTECT Grey

## P 2A63

Variant for primer filler application for B 2A63 SprayBODY.

		<b>4:1:1</b>	
	<b>Mengverhouding</b>	100 Vol. %	P 2A63 DTM primer filler, grey
	<b>Verharder</b>	25 Vol. %	H 2A60 Multi protect hardener
	<b>Verdunning</b>	25 Vol. %	R 2A14 Thinner, fast R 2A24 Thinner, medium R 2A34 Thinner, slow
	<b>Spuitviscositeit 20°C</b>	DIN 4: 15-20 s ISO 4: 25-50 s	<b>Verwerkingstijd 20°C</b> 90 min

	 <b>HVLP spuitpistool</b>	 <b>Nevelreducerend spuitpistool</b>
<b>Spuitdruk</b>	bar	2
<b>Vernevelingsdruk</b>	bar	0,7
<b>Spuitopening</b>	1,7-1,9	1,6-1,8
<b>Aantal lagen</b>		2
<b>Laagdikte:</b>	µm	40-50

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c 1)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# MultiPROTECT Grey

## P 2A63

Variant for primer filler application for B 2A63 SprayBODY.

### Droging



Droging bij 60 °C 60 min



Infrarood (korte golf) 15 min  
(4min 15°C/min up to max. 60°C and 11min 20°C/min up to max. 80°C)



Schuren Excentrisch

P400

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/II B(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.