

# MultiPROTECT Black

## P 2A65

### Variant for wet-on-wet application (metal)

<b>Toepassing:</b>	Advance Series - undercoat solutions.
<b>Eigenschappen:</b>	DTM primer filler, black No need to sand new e-coated parts.
<b>Opmerkingen:</b>	MultiPROTECT Black can be mixed with MultiPROTECT White to achieve different grey shades.

---

<b>Opslagtemperatuur</b>	5-45 °C
<b>Houdbaarheid</b>	24 maanden

---



#### Reiniging

Clean the surface with Undercoat HydroPREP before applying MultiPROTECT Black.

---

#### Verwerking

##### Product is suitable on



- Sheet steel
  - Galvanised sheet steel
  - Aluminium
  - OEM parts with e-coat
  - Old paintwork
- 

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.





De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.





# MultiPROTECT Black

## P 2A65

Variant for wet-on-wet application (metal)

		<b>4:1:1</b>	
	<b>Mengverhouding</b>	100 Vol. %	P 2A65 DTM primer filler, black
	<b>Verharder</b>	25 Vol. %	H 2A60 Multi protect hardener
	<b>Verdunning</b>	25 Vol. %	R 2A14 Thinner, fast R 2A24 Thinner, medium R 2A34 Thinner, slow
	<b>Spuitviscositeit 20°C</b>	DIN 4: 15-20 s ISO 4: 25-50 s	<b>Verwerkingstijd 20°C</b> 90 min

	 <b>HVLP spuitpistool</b>	 <b>Nevelreducerend spuitpistool</b>
<b>Spuitdruk</b>	<b>bar</b>	2
<b>Vernevelingsdruk</b>	<b>bar</b>	0,7
<b>Spuitopening</b>		1,3 1,3-1,4
<b>Aantal lagen</b>		½ + 1
<b>Uitdamptijd 20°C</b>	<b>min</b>	(no flash off between spray coats)
<b>Laagdikte:</b>	<b>µm</b>	30-40
<b>Opmerkingen</b>	(half spray coat on body filler area and one spray coat whole repair area)	

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# MultiPROTECT Black

P 2A65

Variant for wet-on-wet application (metal)

## Droging



Droging bij 20 °C 25-30 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/II B(c 1)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

